

Werkstoffdatenblatt

Aluminiumlegierung

 Materials Services
 Technology, Innovation
 & Sustainability

Seite 1/3

Werkstoffbezeichnung:	EN-Werkstoff-Nr. 2033	DIN-Werkstoff-Nr. -
-----------------------	---------------------------------	------------------------

Geltungsbereich

Dieses Datenblatt gilt für gezogene und gepresste Langprodukte aus der Aluminium-Kupfer-Legierung 2033.

Anwendung

Der Werkstoff 2033 weist unter den aushärtbaren Aluminiumlegierungen höhere Festigkeitswerte auf, besitzt aber nur eine schlechte Korrosionsbeständigkeit in der Witterung und in Meerwasser. Der Werkstoff gilt aufgrund des Kupfergehalts als nicht schweißbar bzw. es besteht Heißrissgefahr beim Schweißen. Der Werkstoff findet zum Beispiel Anwendung im Maschinenbau und für spanend bearbeitete Teile. Bei dem Werkstoff 2033 handelt es sich um eine REACH- und RoHS-konforme zerspanungsoptimierte Aluminium-Kupfer-Legierung.

Die Legierung 2033 ist aushärtbar und nicht geeignet für das dekorative Anodisieren.

Chemische Zusammensetzung in %

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Ni	Bi
0,10–1,20	≤ 0,7	2,2–2,7	0,40–1,0	0,20–0,6	≤ 0,15	≤ 0,5	≤ 0,10	≤ 0,15	0,2–0,80

Andere Beimengungen^{a)}: Einzel: max. 0,05 %

Insgesamt^{b)}: max. 0,15 %

^{a)} „Andere Beimengungen“ schließen die aufgeführten Elemente ein, für die keine Grenzwerte angegeben sind, und auch die nicht aufgeführten metallischen Elemente. Der Hersteller kann Proben auf Spurenelemente hin analysieren, die nicht in der Registrierung oder Spezifikation festgelegt sind. Eine solche Analyse ist jedoch nicht gefordert und erfasst nicht unbedingt alle metallischen Elemente, die zur Gruppe „Andere Beimengungen“ gehören. Sollte eine Analyse des Herstellers oder Käufers ergeben, dass ein Element der Gruppe „Andere Beimengungen“ die Grenze von „Einzel“ übersteigt oder dass mehrere Elemente der Gruppe „Andere Beimengungen“ zusammen die Grenze von „Insgesamt“ überschreiten, muss das Material als nicht konform betrachtet werden.

^{b)} Die Summe dieser „Anderen Beimengungen“, deren Massenanteil einzeln 0,010 % oder mehr beträgt, wird mit zwei Dezimalstellen vor der Summenbildung ausgedrückt

Jacob Bek GmbH

D-89079 Ulm, Hohnerstr. 5-11
 D-89003 Ulm, Postfach 13 27

Telefon +49 731 405-0
 Telefax +49 731 405-289

zentral.bek@thyssenkrupp.com
 www.jacob-bek.de

Geschäftsführung:
 Robert Seeberger
 Michael Labodt

Sitz der Gesellschaft: Ulm
 Registergericht Ulm HRB 295

Commerzbank Ulm
 BLZ 630 800 15, Kto.-Nr. 800 443 201
 IBAN: DE90630800150800443201
 BIC: DRES DE FF 630

USt.-IdNr. DE811155932



Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur (gezogene Stangen)

Lieferzustand	Maße		Dehngrenze $R_{p0,2}$ [N/mm ²]	Zugfestigkeit R_m [N/mm ²]	Bruchdehnung		Härte ¹⁾ HBW
	D ^{a)} [mm]	S ^{b)} [mm]			A [%]	A ₅₀ [%]	
T3	≤ 30	≤ 30	≥ 240	≥ 370	≥ 7	-	100
	30–80	30–80	≥ 220	≥ 340	≥ 7	-	100
T351	≤ 80	≤ 80	≥ 240	≥ 370	≥ 5	-	100
T8	≤ 80	≤ 80	≥ 270	≥ 370	≥ 8	-	100

Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur (stranggepresste Stangen)

Lieferzustand	Maße		Dehngrenze $R_{p0,2}$ [N/mm ²]	Zugfestigkeit R_m [N/mm ²]	Bruchdehnung		Härte ¹⁾ HBW
	D ^{a)} [mm]	S ^{b)} [mm]			A [%]	A ₅₀ [%]	
T6	≤ 80	≤ 80	≥ 250	≥ 370	≥ 8	-	100
	80 < D ≤ 250	80 < D ≤ 250	≥ 220	≥ 340	≥ 8	-	100

¹⁾ Nur zur Information

^{a)} D = Durchmesser von Rundstangen

^{b)} S = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen

Inhaltsangaben für einige physikalische Eigenschaften

Dichte bei 20 °C [kg/dm ³]	Elektrische Leitfähigkeit [MS/m]	Wärmeleitfähigkeit [W/m•K]	Spezifische Wärmekapazität [J/kg•K]	Elastizitätsmodul [MPa]	Schubmodul [MPa]
≈ 2,85	-	-	-	≈ 70000	-

Verarbeitung/Schweißen

Der Werkstoff ist aufgrund des Kupfergehalts von 2,2–2,7 % anfällig für Heißrisse und wird daher üblicherweise nicht geschweißt. Das Fügen erfolgt bevorzugt durch Nieten, Schrauben und Kleben. Dieser Werkstoff ist sehr gut für die spanabhebende Bearbeitung geeignet.

Bemerkungen

Der Werkstoff ist gemäß DIN EN 602 **nicht** für den Einsatz in Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Legierungen mit einem Bleigehalt von ≤ 0,1 % sind sowohl REACH- als auch RoHS-konform.

Jacob Bek GmbH

D-89079 Ulm, Hohnerstr. 5-11
D-89003 Ulm, Postfach 13 27

Telefon +49 731 405-0
Telefax +49 731 405-289

zentral.bek@thyssenkrupp.com
www.jacob-bek.de

Geschäftsführung:
Robert Seeberger
Michael Labodt

Sitz der Gesellschaft: Ulm
Registergericht Ulm HRB 295

Commerzbank Ulm
BLZ 630 800 15, Kto.-Nr. 800 443 201

IBAN: DE90630800150800443201
BIC: DRES DE FF 630

USt.-IdNr. DE811155932



ISO 9001=OHSAS 18001

Herausgeber

thyssenkrupp Materials Services GmbH
Technology, Innovation & Sustainability (TIS)
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen

Literaturhinweis

DIN EN 485-2 : 2016-10	Beuth Verlag GmbH, Postfach, D-10772 Berlin
DIN EN 573-3 : 2013-12	
DIN EN 754-2 : 2017-02	
DIN EN 755-2 : 2016-10	
Aluminium-Werkstoff-Datenblätter	Aluminium-Verlag Marketing & Kommunikation GmbH
Aluminiumtaschenbuch Band 1 – 3	D-40003 Düsseldorf
Herstellerangaben	

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Materialien bzw. Erzeugnissen sind keine Eigenschaftszusicherungen, sondern dienen der Beschreibung.

Die Angaben, mit denen wir Sie beraten wollen, entsprechen den Erfahrungen des Herstellers und unseren eigenen. Eine Gewähr für die Ergebnisse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte können wir nicht übernehmen.

Jacob Bek GmbH

D-89079 Ulm, Hohnerstr. 5-11
D-89003 Ulm, Postfach 13 27
Telefon +49 731 405-0
Telefax +49 731 405-289
zentral.bek@thyssenkrupp.com
www.jacob-bek.de

Geschäftsführung:
Robert Seeberger
Michael Labodt

Sitz der Gesellschaft: Ulm
Registergericht Ulm HRB 295

Commerzbank Ulm
BLZ 630 800 15, Kto.-Nr. 800 443 201
IBAN: DE90630800150800443201
BIC: DRES DE FF 630

USt.-IdNr. DE811155932

